

REVCO SILIKAT

Silikatowa Farba Zewnętrzna

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

Farba REVCO SILIKAT jest wysokiej jakości farbą silikatową, przeznaczoną do malowania zewnętrznych powierzchni i podłoży z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych, cienkowarstwowych tynków mineralnych oraz wewnętrznych powierzchni mineralnych. Jest to farba krzemianowa wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z dodatkiem wypełniaczy i środków stabilizujących. Farba REVCO SILIKAT posiada bardzo dobre właściwości kryjące. Na malowanych powierzchniach tworzy matową, gładką powłokę, doskonale przepuszczalną dla pary wodnej i powietrza, odporna na zabrudzenia oraz agresywne środowisko miejskie. Szczególnie zalecana do renowacji obiektów zabytkowych.

Farba REVCO SILIKAT produkowana jest w kolorze białym. Na życzenie klienta wyroby silikatowe barwione są według palety barw firmy MATRES REVCO zawierającej 102 kolory.

PODŁOŻA:

Nośne, równe, suche, bez kurzu i tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność.

Przed nakładaniem podłoże należy zagruntować środkiem gruntującym REVCO SILIKAT GRUNT.

SPOSÓB NAKŁADANIA:

Przed nakładaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Na uprzednio zagruntowane, sezonowane (12 ÷ 24 godz.) suche podłoże farbę nanosić równomiernie wałkiem futrzanym, pędzlem lub rozpylaczem.

SKŁAD:

Potasowe szkło wodne, wypełniacze mineralne, dodatki hydrofobowe, pigmenty, modyfikatory.

GĘSTOŚĆ:

1,50 kg/dm³

CZAS SCHNIĘCIA:

Od 2 do 12 godzin (w zależności od warunków atmosferycznych)

TEMPERATURA STOSOWANIA:

Temperatura otoczenia podczas nakładania powinna wynosić +5°C a max +25°C.

W trakcie schnięcia chronić przed nasłonecznieniem, opadami i silnym wiatrem.

ODPORNOŚĆ NA DESZCZ:

Po ok. 24 godzinach

ORIENTACYJNE ŻUŻYCIE:

6-7 m²/l - jednowarstwowo, na gładkiej powierzchni



OPAKOWANIE:

Pojemnik: 4,5l; 5l; 9l i 10l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Bezpośrednio po skończonej pracy narzędzia umyć wodą

SKŁADOWANIE:

Dla zapewnienia 12-miesięcznej gwarancji jakości produkt przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w szczelnie zamkniętym opakowaniu,

Chronić przed zamarznięciem!

Chronić przed dziećmi!

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ:

Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu w nich farby silikatowej nadają się do użytku po zniknięciu specyficznego zapachu.

Silnie alkaliczny odczyn może spowodować nieodwracalne odbarwienia na powierzchniach szklanych, ceramicznych, żywicznych, drewnianych, metalowych i kamiennych.

Należy chronić skórę i oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć wodą. Odzież zabrudzoną tynkiem natychmiast zdjąć.

Farba nie posiada właściwości toksycznych. Jest niepalna.

NORMY, ATESTY:

Atest Higieniczny PZH: HK/B/0300/04/2007

Wyrób zgodny z PN-C-81913:1998

UWAGI:

Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału, jego zastosowanie do innych celów lub w innych warunkach niż opisane wyżej. W przypadku wątpliwości należy wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady u producenta.

Nasiąkliwość i struktura podłoża oraz zmienne warunki atmosferyczne, szczególnie podczas aplikacji wyrobu mogą wpłynąć na powstawanie niewielkich różnic w odcieniu, co nie jest podstawą do reklamacji.